

CBA LA SAULCE

Le Plan de Vitrolles
05110 LA SAULCE
Tel:04.92.54.21.33 Fax:04.92.54.21.22

FICHE TECHNIQUE PRODUIT

Engagement du 01/01/2016 au 30/06/2016

Page 1/1, imprimé le jeudi 28 janvier 2016

Granulats : GRAVILLON 10/20 ROULE LAVE **Utilisateur :** LABORATOIRE EUROVIA GAP
Péetrographie : Silico-Calcaire **05000 GAP**
Elaboration : Roulé lavé **TEL 04 92 56 04 40**
Tel:04 92 56 04 40 Fax:04 92 56 03 38

2016 Semestre I

Partie contractuelle

Valeurs spécifiées sur lesquelles le producteur s'engage

Classe granulaire

10 20

Norme

Norme NF P 18-545 Article 10 - EN 12620 et EN 13139

Catégorie

A

	d/2	d		D	1.4D	2D	Teneur en fines	Coefficient d'aplatissement
	5	10	14	20	28	40		
V.S.S.	5	17		99			1.5	20
V.S.I.		2		84	98	100		

Partie informative

Résultats de production

du 27/08/15 au 19/11/15

	5	10	14	20	28	40	Teneur en fines	Coefficient d'aplatissement
Maximum	1	13	60	98	100	100	0.5	11
Xf-1.25xEcart-types	1	13	61	98	100	100		
Moyenne Xf	1	9	48	95	100	100	0.3	11
Xf-1.25xEcart-types	0	4	34	91	100	100		
Minimum	0	2	25	91	100	100	0.1	11
Nombre de résultats	10	10	10	10	10	10	10	4
Unité	%	%	%	%	%	%	%	%

